

製品規格

品名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN(kgf) ※ 2	短期許容引張強度 kN(kgf) ※ 2
	外径×長さmm	容量cm ³	アンカー筋	穿孔径mm	埋込深さmm		
RM-8N	8×70	3.3	M8	9	70	5.53 (560)	8.29 (840)
			D6	9		5.81 (590)	8.71 (885)
RM-10N	10.5×8	6	M10	12	90	9.24 (940)	13.8 (1410)
			D10	12.5	80	9.4 (950)	14.1 (1425)
			3/8"	12		7.30 (740)	10.9 (1110)
RM-12N	13×83	10	M12	14.5	100	11.3 (1150)	16.9 (1725)
			D13	16		11.3 (1150)	16.9 (1725)
			1/2"	14.5		11.1 (1130)	16.6 (1695)
RM-16N	15×110	18	M16	18	130	18.9 (1920)	28.3 (2880)
			D16	19		19.0 (1930)	28.5 (2895)
			5/8"	18		18.9 (1920)	28.3 (2880)
RM-19N	19×153	40	M20	23	200	38.3 (3900)	57.4 (5850)
			D19	24		46.5 (4740)	69.7 (7110)
			3/4"	22		33.4 (3400)	50.1 (5100)
RM-22N	22×198	70	M22	26	250	47.4 (4830)	71.1 (7245)
			D22	28		73.2 (7460)	109 (11190)
			7/8"	26		46.1 (4700)	69.1 (7050)
RM-25N	24.5×265	118	M24	30	300	55.3 (5630)	82.9 (8445)
			D25	32		105 (10700)	157 (16050)
			1"	30		60.6 (6170)	90.9 (9255)
RM-30N	33×288	233	M30	38	350	87.8 (8950)	131 (13425)
			D29	38		145 (14780)	217 (22170)
			D32	40		143 (14580)	214 (21870)
RM-36N	35×364	329	M36	44	400	127 (12950)	190 (19425)
			D35	46		188 (19170)	282 (28755)
			D38	48		186 (18960)	279 (28440)

※1 「ケミカルアンカー設計指針」に基づいた計算値です。
* 計算条件:Mネジボルト(SS400相当材)の場合:Fc=21N/mm²、M16以下 s δ y=245N/mm²、M20以上 s δ y=235N/mm²
異形棒鋼の場合:Fc=21N/mm²、D13以下(SD295A) s δ y=295N/mm²、D16以上(SD345) s δ y=345N/mm²
注1 短期許容引張強度は、長期許容引張強度の1.5倍となります。