



製品規格

エボロック GL900N

品名	容量 (cm³)	主成分	
GL900N	900	主剤	ビスフェノールA型エポキシ樹脂
		硬化剤	変性脂肪族ポリアミン

樹脂物性 (GL900N)

項目	規格値	試験方法
比重	1.3±0.1	JIS K7112
圧縮強さ	98 N/mm²以上	JIS K7181
圧縮降伏強さ	60 N/mm²以上	JIS K7181 (JSCE-K541)
圧縮弾性率	1,500 N/mm²以上	JIS K7181
引張強さ	30 N/mm²以上	JIS K7161
曲げ強さ	50 N/mm²以上	JIS K7171 (JSCE-K541)
引張せん断接着強さ	10 N/mm²以上	JIS K6850
シャルピー衝撃強さ	3.0 kJ/m²以上	JIS K7111-1
硬さ	HDD80以上	JIS K7215
耐アルカリ性	質量変化率が±10%以下	JIS K6919

※容量は目安となります。