



製品規格

エボロック ELL150

品名	容量 (cm ³)	主成分	
ELL150	150	主剤	変性ビニルエステル樹脂
		硬化剤	過酸化ベンゾイル

樹脂物性

項目	規格値	試験方法
圧縮強さ	100 N/mm ² 以上	JIS K7181
圧縮弾性率	1,000 N/mm ² 以上	JIS K7181
引張強さ	20 N/mm ² 以上	JIS K7161
曲げ強さ	30 N/mm ² 以上	JIS K7171
耐アルカリ性	質量変化率が±10%以下	JIS K6919

※容量は目安となります。